



Dolce_{wfb}

5/32" uni saxony zijdeglans

100% PA IMPREL® FINESSE

2 draads getwijnd & gethermofixeerd

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 5 mm

TOTALE HOOGTE
± 8 mm

POOLGEWICHT
± 1.100 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 2.000 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 88 000

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,14 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 28 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

5/32" saxony uni aspect soyeux

100% PA IMPREL® FINESSE

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8 mm

POIDS DU VELOURS
± 1.100 g/m²

POIDS TOTAL
± 2.000 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 88 000

RÉSISTANCE à LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE à L'EAU
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,14 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 28 dB

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

5/32" Uni-Saxony Seidenglanz

100% PA IMPREL® FINESSE

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 5 mm

GESAMTHÖHE
± 8 mm

POLGEWICHT
± 1.100 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 2.000 g/m²

NOPPEN/M²
± 88 000

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WASSERECHTHEID
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,14 m² K/W

TRITTSchallDämmung
± 28 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

5/32" plain saxony silky look

100% PA IMPREL® FINESSE

two-ply heatset

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 5 mm

TOTAL HEIGHT
± 8 mm

PILE WEIGHT
± 1.100 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 2.000 g/m²

TUFT DENSITY/m²
± 88 000

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,14 m² K/W

SOUND INSULATION
± 28 dB

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specifications

EN14041 CE 16
DOP: 1011#1E00CV

DE
nhet
p
PRODIS/GUT Nr.
28DB3BBD

colours	29	30	33	34	39	56	91	92	133	17 9	19 7	198
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EXCEPTIONALLY
SOFT TO THE TOUCH



SILK-LIKE
SHIMMER



FINEST
CONSTRUCTION



EXCELLENT WEAR
PERFORMANCE



BEST
RESILIENCE



Dolcè



133



34



33




39



29



56



92



30




SATINO




91



179



197



198